

Technical Data Sheet

TZ1325/13

ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК

DATE 11.29.2017

Версии цвета и глянца:	25 глянец, 13 белый		
Назначение:	Плоские детали мебели, двери, обшивка.		
Метод нанесения:	Лаконолив, распыление.		
Смешивание:		по весу (кг)	по объему (л)
Часть А	TZ1325/13	100	100
Часть Б (отвердитель)	TH2520/00	20	20
Разбавитель	DT0013/00, DT0040/00	20-30	20-30

Технические характеристики:

Сухой остаток (%):	45 ± 1	
Удельная плотность (кг/л):	1.100 ± 0.030	
Вязкость (DIN 4 при 20°C):	Часть А:	65" ± 5"
	А + Б:	30" ± 3"

Подготовка поверхности:

С акриловыми грунтами TU4103/13 для получения нежелтеющих систем или с пигментированными полиэфирными грунтами/УФ-грунтами.

Основные характеристики:

Жизнеспособность при 20°C:	около 4 часов	
Рекомендуемый расход (г/м²):	Мин. 80 - Макс. 120	
Время высыхания (100 г/м² при 20°C):	Пылестойкость	10-15 минут
	На отлип	20-30 минут
	Складирование	6-8 часов
Ускоренная сушка (100 г/м²)	Выдержка	10-15 минут
	Горячий воздух 50°C	40-50 минут
	Охлаждение	10-15 минут
Срок хранения:	24 месяца После длительного хранения следует проверить однородность и хорошо перемешать перед использованием для устранения возможного осадка.	

TZ1325/13 - лак на полиуретановой/акриловой основе, характеризующийся равномерной матовостью слоя, гладкостью на ощупь и высокой твердостью поверхности. Отлично подходит для нежелтеющих систем.

TZ1325/13 может также использоваться в качестве самогрунтующегося покрытия (рекомендуется провести предварительные испытания).