

## ШПАТЛЕТКА ДЛЯ ШПОНА И МАССИВА

**T430XX**

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**T430XX** - однокомпонентная шпатлевка на водной основе.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокая наполняющая способность
- Легкая шлифуемость
- Быстрая сушка

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для ремонта массива и шпона. Дает отличные результаты на деревянных поверхностях различных цветов.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

<b>Тип продукта</b>	: Водный
<b>Удельная плотность (кг/л)</b>	
1.компонент	: 1,34 ± 0,03
<b>Сухой остаток (% масс)</b>	
1.компонент	: 78 ± 2
<b>Время сушки (20°C, относительная влажность 45-65%)</b>	
До шлифования	: 1,5 ч
Полная сушка	: 4 - 8 ч

### ЦВЕТ

**Цвет**  
 Белый  
 Натуральный  
 Тиковый  
 Клен  
 Серый  
 Светлый Дуб / Дуб / Темный Дуб  
 Светлый орех / Орех / Темный орех  
 Светлая сосна / сосна  
 Фундук  
 Груша  
 Вишня  
 Граб  
 Бук  
 Махагони  
 Орегон  
 Венге  
 Кремовый

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

На окрашиваемой поверхности не должно быть шлифовальной пыли, масел, воска и других загрязнений.

### РАБОЧАЯ СМЕСЬ

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

### НАНЕСЕНИЕ

T430XX готов к использованию, и рекомендуется разбавлять его водой или спиртом при условии, что его содержание не превышает 5%. Время межслойной сушки должно быть 15-20 мин. После нанесения поверхность шлифуется и полируется. Время высыхания может варьироваться в зависимости от количества нанесенного материала и условий окружающей среды.

### Оборудование для нанесения

Шпатель

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Температура хранения должна быть от 5°C до 35°C.

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

### ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 15-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

Все продукты необходимо хорошо перемешать перед употреблением.

Плотно закройте крышку упаковки после использования.

Оборудование для нанесения следует промыть водой сразу после нанесения.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

**Класс груза** : Шпатлевка



Прочтите  
техническое  
описание



Размешать



Беречь от  
замерзания