

## Technical Data Sheet

### IF1082/73 СПЕЦЭФФЕКТ МЕТАЛЛ- СЕРЕБРО

DATE 02/06/02

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Цвета:                | 73 серебро (близок к RAL 9006)   |
| Назначение:           | Плоские и профильные поверхности |
| Способ нанесения:     | Распыление                       |
| Смешивание:           | по весу                          |
| Часть А               | IF1082/73 100                    |
| Часть В (отвердитель) | TH0720/00 50                     |
| Разбавитель           | DT0431/00 30-40                  |

#### Технические характеристики:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Сухой остаток (%):         | 50 ± 2  |
| Удельная плотность (кг/л): | 1.027 ± 0.030   |
| Вязкость (DIN 4 при 20°C): | 85" ± 5"  |
| Срок хранения:             | При правильном хранении срок годности не ограничен. После длительного периода хранения следует проверить однородность продукта и хорошо размешать его перед использованием. |

#### Подготовка поверхности:

Отшлифованные пигментированные полиуретановые или полиэфирные грунты или лаки.

#### Основные характеристики:

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Рекомендуемый расход (г/м <sup>2</sup> ):  | 70 - 90                   |
| Высыхание (120 г/м <sup>2</sup> при 20°C): | Пылестойкость: 10 -15 мин |
|  | На отлип: 20 -30 мин      |

#### Общие характеристики и способ нанесения:

Рекомендуемое давление на входе не более 3 атм, размер сопла 18 мм. Наносите продукт несколькими тонкими слоями. Спустя 2- максимум 4 часа поверх может наноситься прозрачный акриловый или полиуретановый (матовый или глянцевый) лак. Данный продукт можно колеровать посредством добавления красителей серии XM 8000

COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
- UNI EN ISO 9001 -  
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. – con unico socio  
Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18  
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437  
www.sayerlack.com  
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152  
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180  
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Company under the direction and coordination of The Sherwin-Williams Company, USA

### Рекомендуемые морилки:

|           |                  |
|-----------|------------------|
| XM8000/08 | амарант          |
| XM8000/14 | темно-голубой    |
| XM8000/07 | золотисто-желтый |
| XM8000/72 | черный           |
| XM8000/25 | красный          |
| XM8000/69 | оранжевый        |
| XM8000/S4 | желтый           |
| XM8000/S6 | синий Эльба      |
| XM8000/S8 | зеленый          |

**N.B.:** DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. WE ASSURE CONSISTENCY ON THE CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS, WITHIN THE TOLERANCE LIMITS SPECIFIED ON OUR TECHNICAL DATA SHEETS. RESPONSIBILITY OF FINAL RESULT OF PRODUCT APPLICATION IS FULLY UP TO THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT CORRESPONDS TO THEIR OWN NEEDS WITH REGARD TO APPLICATION SYSTEM, TO SUBSTRATES USED AS WELL AS TO WORKING CONDITIONS.

**WARNING:** ACTUAL VISCOSITY OF SOME PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE VISCOSITY SHOWN ON THE TECHNICAL DATA SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.