

# Technical Data Sheet

## OLL3893/00 ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА

DATE 28 February 2020

Назначение:	Паркет, мебель
Метод нанесения:	Кисть и/или тряпка

### Технические характеристики:

Сухой остаток (%):	100
Удельная плотность (кг/л):	0,93 ± 0.030
Отвердитель и соотношение (масса):	THL3896/00 30% (e.g. 100 gr OLL3893/00 + 30 gr THL3896/00)
Отвердитель и соотношение (объем):	4 lt OLL3893/00 + 1 lt THL3896/00
Жизнеспособность смеси:	> 6 часов

### Основные характеристики:

Высыхание (15-20 г/м <sup>2</sup> при 20°C):	24/48 часов (на отлип)
Высыхание (15-20 г/м <sup>2</sup> при 20°C):	7 дней (полностью)
Срок годности (месяцев):	24

OLL3893/00 - это двухкомпонентное натуральное масло, не содержащее летучих органических соединений (100% сухого остатка), которое придает древесине естественный вид, одновременно обеспечивая быстрое высыхание и превосходную защиту по сравнению с традиционными маслами.

Комбинация масла и отвердителя (также не содержащего летучих органических соединений) позволяет получить систему, полностью свободную от ЛОС.

Благодаря своей исключительной проникающей способности и защитным свойствам может использоваться для обработки нескольких как для мебели, так и для паркета. Перед применением продукт следует как следует перемешать.

### Подготовка поверхности:

Отшлифовать поверхность абразивом зернистостью 150/180.

COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
- UNI EN ISO 9001 -  
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. – con unico socio  
Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18  
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437  
www.sayerlack.com  
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152  
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180  
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Company under the direction and coordination of The Sherwin-Williams Company, USA

### Способ применения:

Смешайте OLL3893/00 со специальным катализатором THL3896/00 (30% от части А).  
Нанесите продукт кистью или тканью на древесину до полного впитывания. Через несколько минут (не более 20') удалите излишки продукта тряпкой и/или полировальной машиной.  
Через 24/48 часов обработанная поверхность готова к использованию. Оптимальные характеристики достигаются примерно через 1 неделю после нанесения.

Возможно тонирование с добавлением масла при перемешивании паст XEL3609 или XE4150, предварительно разбавленных полиуретановым разбавителем.  
Можно проводить периодическое обслуживание обработанной поверхности путем соответствующей очистки поверхности абразивом с зернистостью 240/320 и нанесении продукта, как указано выше.

Внимание: Ткань, пропитанная средством, может самопроизвольно загореться. Перед выбрасыванием необходимо смочить ее водой.

N.B.: DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. WE ASSURE CONSISTENCY ON THE CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS, WITHIN THE TOLERANCE LIMITS SPECIFIED ON OUR TECHNICAL DATA SHEETS. RESPONSIBILITY OF FINAL RESULT OF PRODUCT APPLICATION IS FULLY UP TO THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT CORRESPONDS TO THEIR OWN NEEDS WITH REGARD TO APPLICATION SYSTEM, TO SUBSTRATES USED AS WELL AS TO WORKING CONDITIONS.  
WARNING: ACTUAL VISCOSITY OF SOME PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE VISCOSITY SHOWN ON THE TECHNICAL DATA SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.