



Technical Data sheet

Hardwax Coloroil

Самогрунтующееся
масло, с минимальным
естественным
пожелтением,
прозрачное и белое
code 4992.1 and 4992B.1



ОПИСАНИЕ:

Средство на основе натуральных масел, усиленное качественными смолами, для финишной обработки деревянных полов или артефактов в один или два слоя.

Подходит для твердых и мягких пород дерева, но особенно подходит для впитывающих или очень пористых пород.

Добавление специальных восков позволяет получить поверхности с натуральным эффектом, но с большей мягкостью и непрозрачностью.

Традиционно непрозрачное, оно может стать слегка глянцевым при нанесении более одного слоя.

Белая версия отлично подходит для масляных покрытий, где требуется интенсивная окраска и малое окисление со временем, а прозрачная - для защиты белого слоя от царапин и загрязнений. Выпускается в версии Quick.

РАСХОД:

10-14 м²/л на слой в зависимости от способа нанесения и степени впитываемости древесины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Окраска полов, дверей, окон, плинтусов и других предметов интерьера из дерева.

СЕРТИФИКАЦИЯ И СООТВЕТСТВИЕ:

Соответствие стандарту EN71.III
Сертификат Безопасно для детских игрушек.

ОЧИЩЕНИЕ И РАЗБАВЛЕНИЕ:

Готовый к применению продукт. При необходимости его можно разбавить на 10-20% препаратом Solvoil 04 или 06.

Характеристики	Ед. изм.	Значение
Плотность	г/ см ³	0,86±0,02 прозр., 0,94±0,02 бел.
Ford#4 Вязкость	сек	17 ± 2 прозр. , 18 ± 2 бел.
Сухой остаток	%	41 ± 2 прозр., 44 ± 2 бел.
Время высыхания, на отлип (20°C)	часы	2 прозр., 4 бел.
Полное время высыхания (20° C)	часы	24



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Отшлифуйте поверхность объекта, чтобы получить гладкую и чистую поверхность, очищенную от масел, жиров, воска, силиконов и старых красок. Заполните трещины и неровности поверхности. Окончательная шлифовка наждачной бумагой зернистостью 180-220 приводит к лучшему результату. Перед нанесением необходимо удалить всю пыль пылесосом. Влажность древесины должна составлять от 9 до 12%. Проверьте совместимость (например, окраску, содержание масел, способность препятствовать затвердеванию) с неизвестными породами древесины. Некоторые породы древесины, особенно сильно окрашенные и/или экзотического происхождения (например, лапачо, ипе, ироко, красное дерево в целом), могут препятствовать или значительно замедлять затвердевание масла. В таких случаях рекомендуется наносить первый слой очень тонко и хорошо проветривать помещения для ускорения процесса сушки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



Температура при нанесении не ниже + 10°C.



Равномерно распределите продукт с помощью кисти, валика, ветоши или распылителя.



Оставить для высыхания на 6-8 часов при температуре (20°C). Перед началом работы дождитесь достаточного затвердевания.



Нанесите как минимум два слоя. Не совместим с другими грунтами и мебельными лаками.



Подождите 24 часа для полного высыхания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед применением хорошо перемешать. Для получения однородного высыхания наносить равномерно и не слишком толстым слоем. Масла несовместимы с основами другой природы: поэтому рекомендуется наносить их на необработанную древесину или на финишные покрытия, ранее полученные с помощью масел той же линии. Если масло пигментировано для первого слоя, то рекомендуется завершить цикл нанесением прозрачного продукта. Не рекомендуется наносить масло под прямыми солнечными лучами, на горячие поверхности, при сильном ветре, дожде, тумане или при опасности ночных заморозков. Всегда проводите предварительный тест на скрытом участке, чтобы проверить, соответствует ли эффект желаемому.

Применение на твердых и/или экзотических породах древесины может привести к значительному удлинению времени высыхания.

Во время и после нанесения всегда обеспечивайте достаточную вентиляцию, чтобы облегчить окислительный процесс и, следовательно, обеспечить правильное затвердевание нанесенного слоя масла.

После нанесения масла подвергаются умеренному физиологическому пожелтению, в том числе (со временем) и внутри емкости. Это естественное явление, отражающее происхождение сырья.

ЦИКЛЫ ОБРАБОТКИ:

Для завершения цикла обработки рекомендуется использовать следующие продукты:

1. **Ecostucco** – cod.1500XX – штукатурка на водной основе
2. **Holzfarbe** – cod. 3000XX – универсальный концентрированный краситель в качестве основы
3. **Soap for Parquet** – cod. NAT0060 – для регулярной очистки промасленных поверхностей



ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА BORMA:



Совместимые пасты: Масляные пигменты серии CO

УПАКОВКА

Code 4992.1 прозрачн.	6 x 1 л
Code 4992.5	2 x 5 л
Code 4992.10	1 x 10 л
Code 4992.20	1 x 20 л
Code 4992B.1 белый	6 x 1 л
Code 4992B.5	2 x 5 л
Code 4992B.10	1 x 10 л
Code 4992B.20	1 x 20 л

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте; если контейнер не используется, держать его плотно закрытым. Хранить вдали от источников тепла, открытого огня, искр и других источников возгорания.

Срок хранения продукта составляет 24 месяца с даты производства.

ВНИМАНИЕ:

Древесные опилки, хлопчатобумажные ткани, бумага и подобные изделия, пропитанные жидким продуктом и оставленные в таких условиях, могут самовоспламениться. Поэтому в случае использования таких чистящих материалов или чего-либо другого необходимо обеспечить хорошую вентиляцию для быстрого высыхания продукта или смочить его водой перед утилизацией. Перед использованием прочитайте SDS. Соблюдайте действующие правила техники безопасности. Продукт предназначен для профессионального использования. Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.

Product code: **4992.1 and 4992B.1**

Revision: **03 of 18.04.2023**