BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics

Scheda Tecnica

REV 00 del 20.10.2012

K2 FILLER METAL

ОПИСАНИЕ:

K2 FILLER METAL - полиэфирная шпаклевка, характеризующаяся отличной заполняющей способностью и легкостью шлифовки. Благодаря сбалансированному составу шпаклевка K2 FILLER METAL обладает высокой растекаемостью, эластичностью и отличной адгезией на любой металлической опоре.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Форма:	Паста
Цвет:	Желтый
Вязкость:	700,000 to 1,000,000 cP (Brookfield - 20 °
Удельный вес:	C) 1800 г / л
Размер частиц:	50 микрон
Термическое сопротивление:	120 ° C
Устойчивость к воздействию воды и растворителей:	Отличная
Гибкость:	Хорошая
Усадка:	Отсутствует
Перекрашивание:	Отличное

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Двухкомпонентный K2 FILLER METAL следует наносить на предварительно обезжиренную и очищенную поверхность, чтобы улучшить фиксацию. В необходимое количество K2, добавьте отвердитель. Смесь начнет затвердевать через 15/40 минут при температуре 20°C (в зависимости от климатических условий). Приступить к шлифовке с помощью P80, P120, P220 и, при необходимости, к перекрашиванию. Соотношение наполнителя и отвердителя: 100 гр. K2 Metal - 2,5 гр. катализатора.

УПАКОВКА:

Продукт выпускается в упаковках по 125 мл и 750 мл вместе с отвердителем.

B.P.S. srl- Via E. Fermi, 17 - 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia.
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.it E.mail: info@bormawachs.it

BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics

ХРАНЕНИЕ:
Хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Хранить вдали от источников пламени и искр.

ВНИМАНИЕ:
Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.

B.P.S. srl- Via E. Fermi, 17 - 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia.
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.it E.mail: info@bormawachs.it