

Техническая карта

TZL374X/00 ПРОЗРАЧНЫЙ МАТОВЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК

DATA 07/31/17

Версии глянца:	10, 20, 40, 90		
Назначение:	Столы, кухонные и мебельные фасады, панели, столешницы		
Метод нанесения:	Распыление, лаконалив		
Смешивания:	по весу (кг)		
Часть А	TZL374x/00		100
Часть Б (отведитель)	TH0759/00		50
Разбавитель	DTL3686/00		40 - 60

Технические характеристики:

Сухой остаток (%):	36 ± 1
Удельная плотность (кг/л):	0.950 ± 0.030
Вязкость (DIN 4 при 20°C):	52 сек ± 5 сек

Подготовка поверхности:

Полиуретановыми, полиэфирными и УФ грунтами. Требуется предварительное шлифование.

Основные характеристики:

Жизнеспособность смеси при 20°C:	12 -15 часов
Рекомендуемый расход (гр/м²):	Мин. 100 - Макс. 140
Время сушки (100 гр/м² при 20°C):	Складирование 3 - 4 часа
Срок хранения (месяцев):	24. После продолжительного периода хранения всегда проверяйте однородность продукта, а также, тщательно вымешивайте продукт перед применением.

TZL374x/0000 - прозрачный матовый полиуретановый лак, отличающийся хорошей прочностью, стойкостью к пожелтению. Быстро отверждается и создаёт твёрдую поверхность приятную на ощупь.