

Technical Data Sheet

TZ73/00**

ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛ-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК

DATE 08/03/2017

Версии глянца:	3, 5, 10, 20, 30, 50, 60			
Назначение:	Плоские детали и изогнутые детали			
Метод нанесения:	Распыление, лаконолив			
Смешивание:		по весу (кг)	по объему (л)	
	Часть А	TZ73**/00	100	100
	Часть Б (отвердитель)	TH0790/00	10	10
	Разбавитель	DT1150/00	20-30	20-40
	Часть А	TZ7360/00	100	100
	Часть Б (отвердитель)	TH0790/00	20	20
	Разбавитель	DT1150/00	20-30	20-40

Технические характеристики:

Сухой остаток (%):	20 ± 2
TZ7303/00	16 ± 2
Удельная плотность (кг/л):	0.900 ± 0.030
Вязкость (DIN 4 при 20°C):	Часть А: 42" ± 3" А + Б: 20" ± 3"

Подготовка поверхности

С помощью акрилового грунта TU0057/00.

Общие характеристики

Жизнеспособность:	8 часов
Рекомендуемый расход (г/м²):	Макс. 130
Время высыхания (100 г/м² при 20°C):	Пылестойкость 10-15 минут
	На отлип 50-60 минут
	Складирование 8 часов
Ускоренная сушка (100 г/м²):	Горячий воздух 30-50°C, 60 минут

N.B.: DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. WE ASSURE CONSISTENCY ON THE CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS, WITHIN THE TOLERANCE LIMITS SPECIFIED ON OUR TECHNICAL DATA SHEETS. RESPONSIBILITY OF FINAL RESULT OF PRODUCT APPLICATION IS FULLY UP TO THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT CORRESPONDS TO THEIR OWN NEEDS WITH REGARD TO APPLICATION SYSTEM, TO SUBSTRATES USED AS WELL AS TO WORKING CONDITIONS.

WARNING: ACTUAL VISCOSITY OF SOME PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE VISCOSITY SHOWN ON THE TECHNICAL DATA SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
- UNI EN ISO 9001 -
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. – con unico socio
Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437
www.sayerlack.com
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Company under the direction and coordination of The Sherwin-Williams Company, USA

Срок хранения:

36 месяцев

После длительного следует проверить однородность и хорошо перемешать перед использованием, чтобы устранить возможный осадок.

TZ73**/00 - прозрачный лак с очень мягким прикосновением. Он особенно подходит для применения в тех случаях, где требуется высокая устойчивость к пожелтению.

Например:

- покрытие древесины бледных оттенков (клен, береза, ясень, тонкомер и т.д.)
- покрытие отбеленной древесины (чтобы избежать серьезных проблем с пожелтением, связанных с обычными полиуретановыми продуктами, наносимыми на этот тип поверхности)
- покрытие белых или пастельных поверхностей для защиты их от пожелтения.

В первых двух случаях перед нанесением верхнего слоя TZ73**/00 нанесите акриловый грунт, например, TU0057/00. В случае применения с открытыми порами добавьте большое количество разбавителя (не менее 40-50%), чтобы улучшить проникновение в поры.