

## Technical Data Sheet

TU0229/13

БЕЛЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ

Supersedes previous issue dated 05/21/09

DATE 06/11/12

Назначение:	Стулья, изогнутые детали, профили.
Метод нанесения:	Конвенциональное и электростатическое распыление, лаконолив
Смешивание:	по весу (кг)
Часть А:	TU0229/13 100
Часть Б (отвердитель):	TH0711/00 40
Разбавитель:	DT0040/00 20-30

### Технические характеристики:

Сухой остаток (%):	75 ± 2
Удельная плотность (кг/л):	1.390 ± 0.030
Вязкость (при 20°C):	Часть А: 45" ± 5" (DIN 8) А+Б: 21" ± 3" (DIN 4)
Удельное сопротивление (Мом/см)	50 ± 20

### Основные характеристики:

Жизнеспособность при 20°C:	3 часа
Рекомендуемый расход (г/м²):	мин. 50 - макс. 130 на слой
Интервал между слоями:	мин. 20 минут - макс. 2 часа
Количество слоев:	макс. 2
Время высыхания (100 г/м² при 20°C):	Пылестойкость 5-10 минут На отлип 20-30 минут Складирование 2 часа
Ускоренная сушка (100 г/м²):	горячий воздух при 30÷50°C, 45 минут
Шлифование:	Через 2 часа.
Нанесение следующего слоя:	Через 2 часа. ПУ и НЦ лак.
Срок хранения:	36 месяцев После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.

**N.B.:** DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. WE ASSURE CONSISTENCY ON THE CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS, WITHIN THE TOLERANCE LIMITS SPECIFIED ON OUR TECHNICAL DATA SHEETS. RESPONSIBILITY OF FINAL RESULT OF PRODUCT APPLICATION IS FULLY UP TO THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT CORRESPONDS TO THEIR OWN NEEDS WITH REGARD TO APPLICATION SYSTEM, TO SUBSTRATES USED AS WELL AS TO WORKING CONDITIONS.

**WARNING:** ACTUAL VISCOSITY OF SOME PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE VISCOSITY SHOWN ON THE TECHNICAL DATA SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.

COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
- UNI EN ISO 9001 -  
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. – con unico socio  
Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18  
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437  
www.sayerlack.com  
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152  
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180  
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Company under the direction and coordination of The Sherwin-Williams Company, USA

#### **Подготовка поверхности:**

Тщательная шлифовка и очищение.

#### **Общие характеристики:**

TU0229/13 обладает высокой вязкостью и отличной

вертикальной фиксацией. Более того, он обеспечивает

- высокая скорость высыхания
- высокая пигментирующая и кроющая способность
- отличная шлифуемость

#### **Альтернативные отвердители:**

- TH0780/00 (40%) по весу для лучшей эластичности.

#### **Предупреждение:**

TU0229/13 не рекомендуется для применения на горизонтальных поверхностях при превышении 130 г/м<sup>2</sup>.