SAYERLACK®
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
- UNI EN ISO 9001 -
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. – con unico socio
Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437
www.sayerlack.com
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Company under the direction and coordination of The Sherwin-Williams Company, USA

Technical **Data Sheet**

PU0317/00
ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

Supersedes previous issue dated 03/05/13 *DATE 09/19/14*

Назначение:	Шкафчики, мебель, погонажные изделия, автомобильные аксессуары из древесины	
Метод нанесения:	Конвенциональное или электростатическое двухкомпонентное распыление	
Смешивание:		по весу
Часть А :	PU0317/00	100
Часть Б (ускоритель) :	PH0888/00	2
Часть В (катализатор) :	PH0999/00	2
Разбавитель :	DP0695/00	15-20

Технические характеристики:

Сухой остаток (%):	98 ± 2
Удельная плотность (кг/л):	1.030 ± 0.030
Вязкость (DIN 6 ри 20°C):	26” ± 3”

Подготовка поверхности:
Используйте морилки на основе растворителей серии XM7100/XX или XM8000/XX на поверхности, защищенной барьером (TU0565/00, отвержденный на 100% с TH0765/00 для корня бриара; TR4027/00, отвержденный на 20% с XT4028/00 для смолистой древесины).
Общие характеристики:

Жизнеспособность при 20°C:	Около 20 минут
Рекомендуемый расход (г/м²):	130 ÷ 200
Интервал между слоями (250 г/м² при 20°C):	Мин. 30 минут - Макс. 45 минут
Количество слоев:	Макс. 3
Максимальная рекомендуемая толщина:	600 мкм
Шлифование и полировка:	После не менее 72 часов при температуре 20°C безветренном месте.
Срок хранения	6 месяцев

Жизнеспособность покрытия и время между нанесением двух слоев зависят от температуры. Относительная влажность окружающей среды должна составлять от 40% до 70%. Относительная влажность опоры должна составлять от 8 до 14%.

N.B.: DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. WE ASSURE CONSISTENCY ON THE CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS, WITHIN THE TOLERANCE LIMITS SPECIFIED ON OUR TECHNICAL DATA SHEETS. RESPONSIBILITY OF FINAL RESULT OF PRODUCT APPLICATION IS FULLY UP TO THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT CORRESPONDS TO THEIR OWN NEEDS WITH REGARD TO APPLICATION SYSTEM, TO SUBSTRATES USED AS WELL AS TO WORKING CONDITIONS.
WARNING: ACTUAL VISCOSITY OF SOME PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE VISCOSITY SHOWN ON THE TECHNICAL DATA SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
- UNI EN ISO 9001 -
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. – con unico socio
Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437
www.sayerlack.com
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Company under the direction and coordination of The Sherwin-Williams Company, USA

PU0317/00 - это полиэфирный грунт с высокой прочностью, прозрачностью и эластичностью, подлежащий полировке после отверждения.
В случае отверждения Redox рекомендуется использовать двухкомпонентный распылитель с интервалом между слоями около 30 минут до максимум 3 слоев общей толщиной 600 мкм, проверяя точное время гелеобразования, которое указывает на необходимость нанесения нового слоя.
Соотношение смешивания 2% с PH0888/00 и PH0999/00 относится к температурам от 20°C до 30°C.. В летний период рекомендуется уменьшить соотношение с PH0888/00 до 1%, чтобы избежать проблем расслоения.
Если ускоритель и пероксид (такие как PH0888/00 и PH0999/00) вступают в прямой контакт, они могут вызвать бурную химическую реакцию, которая может представлять опасность для пользователя. По этой причине сначала тщательно перемешайте PH0888/00 с PU0317/00 и только потом смешивайте с PH0333/00.

Внимание: ускорители и отвердители
Не хранить продукт при температуре ниже 5°C и не выше 30°C.
Закрывать банку сразу после использования.
Во избежание изменения реакционной способности вследствие испарения растворителей и нестабильности полиэфира хранить продукт при температуре не выше 30°C.
Хранить оригинальную и не поврежденную банку в сухом и безветренном месте.
Избегать воздействия прямых солнечных лучей.
Держать вдали от пламени или источников тепла.
Избегать контакта с восстановителями, такими как: амины, кислоты, щелочи и металлы в качестве ускорителей и осушителей.
Держать вдали от солей железа и меди, органических и неорганических пероксидов.
Во избежание возгорания после очистить инструменты после работы.
При соблюдении правил хранения срок годности продуктов составляет 6 месяцев с даты упаковки.

Безопасность
Для получения дополнительной информации о безопасности ознакомьтесь с паспортом безопасности.

N.B.: DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. WE ASSURE CONSISTENCY ON THE CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS, WITHIN THE TOLERANCE LIMITS SPECIFIED ON OUR TECHNICAL DATA SHEETS. RESPONSIBILITY OF FINAL RESULT OF PRODUCT APPLICATION IS FULLY UP TO THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT CORRESPONDS TO THEIR OWN NEEDS WITH REGARD TO APPLICATION SYSTEM, TO SUBSTRATES USED AS WELL AS TO WORKING CONDITIONS.
WARNING: ACTUAL VISCOSITY OF SOME PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE VISCOSITY SHOWN ON THE TECHNICAL DATA SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.