SAYERLACK®
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
- UNI EN ISO 9001 -
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. – con unico socio
Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437
www.sayerlack.com
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Company under the direction and coordination of The Sherwin-Williams Company, USA

Technical **Data Sheet**

IF0422/73
СПЕЦЭФФЕКТ

Supersedes previous issue dated 05/27/96 *DATE 09/09/97*

Цвета:	73 серебро	
Назначение:	Картинные рамы, плоские поверхности, мебельные конструкции	
Способ нанесения:	Распыление	
Смешивание:		от веса
Часть A	IF0422/73	100
Часть B (отвердитель)	TH0720/00	50
Разбавитель	DT0431/00	30

Технические характеристики:

Сухой остаток (%):	Часть A:	40 ± 1
	Часть B:	26 ± 1
Удельная плотность (кг/л):	Часть A:	1.050 ± 0.030
	Часть B:	0.938 ± 0.030
Вязкость (DIN 4 при 20°C):	Часть A:	100" ± 10"
Рекомендуемый расход (г/м2):	80 - 100	
Жизнеспособность смеси:	3-4 часа	
Уровень глянца:	30 ± 2 глянец	
Срок хранения:	При правильном хранении срок годности не ограничен. После длительного периода хранения следует проверить однородность продукта и хорошо размешать его перед использованием.	

Подготовка поверхности:
Пигментированные полиуретановые или полиэфирные грунты или лаки.

Основные характеристики и способ применения:

Данный продукт представляет собой полиуретановый лак, содержащий полупрозрачные переливающиеся частицы довольно крупного размера (50-60 микрон).
При нанесении на пигментированные грунты или пигментированные матовые лаки (темные цвета) создается сверкающий металлический эффект, более выраженный, чем при использовании IF0427/XX (эффект металлической отделки). Для наиболее выраженного эффекта, IF0422/73 следует наносить поверх темных цветов (черный, темно-синий, амарант и т.д.).
Для получения специальных хроматических эффектов в IF0422/73 можно добавлять красители XM8000/XX или XC1900/XX в любом процентном соотношении.
Через 2-3 часа после нанесения IF0422/73 можно нанести прозрачный глянцевый или матовый полиуретановый лак.

N.B.: DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. WE ASSURE CONSISTENCY ON THE CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS, WITHIN THE TOLERANCE LIMITS SPECIFIED ON OUR TECHNICAL DATA SHEETS. RESPONSIBILITY OF FINAL RESULT OF PRODUCT APPLICATION IS FULLY UP TO THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT CORRESPONDS TO THEIR OWN NEEDS WITH REGARD TO APPLICATION SYSTEM, TO SUBSTRATES USED AS WELL AS TO WORKING CONDITIONS.
WARNING: ACTUAL VISCOSITY OF SOME PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE VISCOSITY SHOWN ON THE TECHNICAL DATA SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.