

Technical Data Sheet

TZ78**/00

ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК

Supersedes previous issue dated 09.28.2020

DATE 13 October 2020

Уровни глянца:	5, 10, 20, 25, 30, 50, 60
Назначение:	Плоские детали мебели, двери, обшивки
Метод нанесения:	Распыление, лаконалив
Смешивание:	по весу (кг)
Часть А	TZ78**/00 100
Часть Б (отвердитель)	TH2510/00 20
Разбавитель	DT1155/00 20-40

Технические характеристики:

Сухой остаток (%):	23 ± 1
Удельная плотность (кг/л):	0.920 ± 0.0300
Вязкость (DIN 4 при 20°C):	31" ± 3"

Общие характеристики:

Жизнеспособность:	около 24 часов
Рекомендуемый расход (г/м²):	Мин. 100 - Макс. 140
Время высыхания (100 г/м² при 20°C):	Пылестойкость 10-15 минут
	На отлип 20-30 минут
	Складирование 6 часов
Срок хранения:	24 месяцев После длительного следует проверить однородность и хорошо перемешать перед использованием, чтобы устранить возможный осадок.

TZ78**/00 - это лаки на основе полиуретана/акрила, характеризующиеся хорошей прочностью, превосходной гладкостью на ощупь и длительным сроком службы. Особенно подходит для уменьшения и ограничения по времени естественного пожелтения подложки и/или для покрытия окрашенных подложек.

Альтернативный отвердитель: TH2520/00 10%

N.B.: DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. WE ASSURE CONSISTENCY ON THE CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS, WITHIN THE TOLERANCE LIMITS SPECIFIED ON OUR TECHNICAL DATA SHEETS. RESPONSIBILITY OF FINAL RESULT OF PRODUCT APPLICATION IS FULLY UP TO THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT CORRESPONDS TO THEIR OWN NEEDS WITH REGARD TO APPLICATION SYSTEM, TO SUBSTRATES USED AS WELL AS TO WORKING CONDITIONS.

WARNING: ACTUAL VISCOSITY OF SOME PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE VISCOSITY SHOWN ON THE TECHNICAL DATA SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.