

# Technical Data Sheet

TA53.00.25

Прозрачный акриловый грунт-лак

<b>Версия глянца:</b>	25		
<b>Назначение:</b>	Мебели, двери, фасады		
<b>Способ нанесения:</b>	Распыление		
<b>Смешивание:</b>		по весу (кг)	по объему (л)
	TA53.00.25	100	100
	HA53.00.00	10	10
	Разбавитель	35-50	40-50

\* Всегда уточняйте наличие наиболее подходящего растворителя для условий нанесения и специфики использования продукта

## Технические характеристики

<b>Удельная плотность (кг/л):</b>	0.920 ± 0.030
<b>Сухой остаток (%):</b>	20 ± 2
<b>Вязкость (сек по DIN 4 при 20°C):</b>	35-50

## Основные характеристики

<b>Жизнеспособность смеси (часов при 20°C):</b>	не менее 7
<b>Количество нанесения (г/м²):</b>	мин. 100 - макс. 130
<b>Сушка (100 г/м² при 20°C):</b>	Пылестойкость: 25-30 мин На отлип: 40-50 мин Складирование: 6 часов
<b>Ускоренная сушка (100 г/м²):</b>	Выдержка: 15-20 мин Горячий воздух при 50°C: 50-60 мин Охлаждение: 10-15 мин
<b>Срок годности (месяцев):</b>	12

BRANT – Зарегистрированная товарная марка

Н.В. Данная техническая информация основана на нашем передовом опыте. Однако, мы не можем знать всех конкретных случаев применения данного продукта в силу того, что вне нашего контроля находятся условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если при этом используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта для своих нужд.

<b>Рекомендации:</b>	После периодов длительного хранения рекомендуется проверять продукт на однородность и тщательно перемешивать для устранения осадка
----------------------	--

- TA53.00.25 – акриловый грунт-лак, характеризующийся однородной матовостью, гладкостью, хорошей твердостью поверхности, быстротой сушки.
- В особенности подходит для не желтеющих систем.

#### Транспортировка и хранение:

Продукт хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. После вскрытия упаковки, материал должен быть использован как можно быстрее. Более подробная информация по обращению с материалом – в паспорте безопасности.

#### Меры предосторожности:

Готовый к употреблению материал может вызвать на коже и в дыхательных путях раздражение и аллергические реакции. Избегать вдыхания паров. К работе не допускать аллергиков и лиц, склонных к заболеваниям дыхательных путей. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. При наличии симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью. Держать в плотно закрытой таре. Использовать нитриловые перчатки. При попадании на кожу и (или) волосы немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи (волос) промыть водой с мылом.

#### **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ**