

Technical Data Sheet

XP1970/13

ШЛИФУЕМАЯ БЕЛАЯ ПАТИНА НА ОСНОВЕ
РАСТВОРИТЕЛЯ

DATE 03.22.2018 AXS835

Назначение:	Мебель, кухонные двери, рамы для картин, изогнутые и плоские детали.
Способ нанесения:	Распыление.
Разбавление:	Возможно разбавление ацетоном и/или спиртом

Технические характеристики:

Сухой остаток (%):	32 ± 3
Удельная плотность (кг/л):	1,110 ± 0,030

Общие характеристики:

Время высыхания (20°C)	20'
Отделочное покрытие:	Покрyтия на основе нитроцеллюлозы, полиуретана и акрила.
Срок хранения:	При правильном хранении срок годности не ограничен. Всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.

XP1970/13 легко удаляется с помощью стальной ваты или скотч-брайта.

Можно разбавить от 20% до 100% этиловым спиртом и/или ацетоном в зависимости от того, какого эффекта необходимо добиться (спирт будет более рыхлым, чем ацетон).

Эта патина оставляет больше следов на панели, чем стандартная патина.

XP1970/13 применяется для эффектов металлических листов. После шлифовки патины рекомендуется покрыть поверхность лаком SZ41XX/00.

ВНИМАНИЕ

XP1970/13 может иметь осадок, легко растворимый при встряхивании тары.