



Technical Data Sheet

Revision 00 of 20.10.2012

K2 MDF

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная шпатлевка Borma Holzmasse K2 MDF - шпаклевочный состав с полиэфирными смолами и специальными минеральными наполнителями с добавлением древесного волокна.

Особенно рекомендуется для реставрации старинной мебели (переделка деревянных деталей) и всего того, что предусматривает использование дерева (дома, светильники, лодки и т.д.).

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Удельный вес:	1200 г/л
Цвет:	соответствует маркировке
Срок хранения:	12 месяцев в сухом и свежем месте, вдали от источников тепла
Гибкость:	хорошая
Усадка:	отсутствует
Устойчивость к воздействию воды и растворителей:	отличная
Сухой остаток:	78% по весу

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Тщательно очистите поверхность; обработайте ее антисиликоновым разбавителем. Добавьте отвердитель в шпаклевку с учетом с учетом комнатной температуры:

ТЕМПЕРАТУРА	МАССА ОТВЕРДИТЕЛЯ
Менее 10°C	3 – 3,5 %
10-20°C	2 – 2,5 %
Более 20°C	1 - 1,5 %

Хорошо перемешать оба компонента
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ: 4-6 мин. при 20°C



BORMA WACHS[®]

Wood Professional Cosmetics

УПАКОВКА:

Продукт поставляется в банках объемом 750 мл и картриджах объемом 820 мл.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте, держать контейнер закрытым, когда он не используется. Хранить вдали от тепла, пламени, искр и других источников возгорания.

ВНИМАНИЕ:

Техническая спецификация разработана на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.